SAROPACK

future-packed solutions

SaroCrispfilm BXP, BYP
Hochatmungsaktive Feinschrumpffolien

- Hohe Transparenz, schöne Produktpräsentation
- Anwendbar auf einfachen wie auch vollautomatischen Maschinen
- Die Lochung gewährleistet einen optimalen Luftaustausch
- Gute Maschinengängigkeit
- Geringe Rückstände an den Schweisswerkzeugen



SaroCrispfilm BXP, BYP
perforierte Folien – Produkte können atmen

- Regulierte Durchlässigkeit durch verschiedene Anzahl Perforationslöcher und unterschiedliche Lochgrössen (verlängert die Kruste knuspriger Backwaren, Früchte und Gemüse können Feuchtigkeit abgeben)
- Schöne Transparenz
- Trotz Perforationslöcher gute Schrumpfeigenschaften
- Gute Maschinengängigkeit, konstant, starke Schweissnähte
- Lebensmittelkonform
- Bedrucken möglich

Lieferprogramm
- Dicke 13 my und 15 my als Halbschlauch oder Flachfolie
- Kleinrollen für Kleinmaschinen oder geringen Verbrauch
- Version BTSP888 in 14 my als Halbschlauch mit 625 m pro Rolle



Optional erhältlich
Sonderbreiten alle 10 mm

recyclingfähig 100%

Technische Daten

		BXP 13–15 my	BYP 15 my
Brillanz (%)		115	
Optik (%)		2.5	
Freie Schrumpfung (%)	bei 120°C	40	60
Präsentation		gefaltet (C)	gefaltet (C)
Folienlänge pro Rolle (m)		1500	1335
Aussendurchmesser der Rolle (mm)		76.2	
Perforation verfügbar		P68 – P888	P14 – P68
Bahnbreiten (mm)		200-250-300 350-400-450 500-550-600	

Lochungen

	P14	P68	P888	P889
Übersicht				
Anzahl der Löcher/dm²	25	54	2000	2000
Durchmesser der Löcher in µm (+/- 200 µm)	650	1000	500	700
Durchlässigkeit für Wasserdampf 38°C, 100% HR (g/m²/24h)	330	700	3000	4000

Schweiz
Saropack AG
CH–9404 Rorschacherberg
T +41 71 858 38 38
saropack@saropack.ch

Österreich
Saropack Handels GmbH
AT–6840 Götzis
T +43 552 353 540
saropack@saropack.at

Deutschland
Saropack GmbH
DE–71679 Asperg
T +49 762 116 986 80
saropack@saropack.de

saropack.eu

Zertifiziertes Managementsystem SQS ISO 9001

myclimate Wirkt. Nachhaltig Unternehmen
myclimate.org/01-24-750456

SARO GREEN